

華進披覆層耐候型 頂級 F.R.P 浪(平)板

【產品說明】



華進披覆層耐候型是專為長效、耐候之目的所研發的頂級F.R.P.浪(平)板，由於特殊披覆層具有長時間耐候與保護基底層之特性，即使長時間使用，基底層的玻璃纖維不會外露、白化，相較於一般F.R.P.浪(平)板，更能長時間維持板體的透光率與增強耐候性，進而延長產品使用壽命。

【產品特點】



- ◆ 優異的長時間耐候性與耐侵蝕性
- ◆ 絕佳的透光率持久性
- ◆ 優異的可見光透光率(可訂做任何低於透光率88%之板體)
- ◆ 光線柔和不刺眼
- ◆ 有效阻隔99%紫外線
- ◆ 抗老化、脆化、破損龜裂
- ◆ 抗拉及彎曲強度為PC板之2倍以上
- ◆ 可抵抗一般化學藥品
- ◆ 使用壽命為一般F.R.P.浪(平)板之數倍
- ◆ 產品均內鑲型號條碼以供辨識,並附16年產品保固
- ◆ 擁有中華民國與中國等多國專利



【使用範圍】



- ◆ 工業廠房屋頂與牆面的搭設
- ◆ 賣場、體育館、倉庫
- ◆ 住家陽台、窗台、遮雨棚、車庫
- ◆ 溫室及農、畜業
- ◆ 戶外及任何建築物採光

【產品規格】



顏色： 常用為透明本色與半透明綠色，可依客戶需求，製作各種顏色。

斷面： 超過200種以上浪板型號可供選擇，可依不同廠家之斷面訂做。

厚度： 1mm至10mm(浪板)，無限制(平板)。

長度： 常用長度為12m以內。

樹脂： 基底層使用高級抗UV不飽和聚酯，為因應客戶特殊之應用，另有耐酸鹼及耐燃樹脂可供選擇。

【產品特性】



項 目	試 驗 方 法	試 驗 結 果
比重	ASTM D792	1.34
抗拉強度 (kgf/cm ²)	ASTM D638-03	933
彎曲強度 (kgf/cm ²)	ASTM D790-07	1723
耐衝擊性	CNS 4098	PASS
全光線透過率(%)	ASTM D3841-97	88
紫外線阻隔率(%)	色 差 計	99



華進
廠房



華進玻璃膠股份有限公司
HWA JINN F.R.P. Co., Ltd.

公司 地址：814 高雄縣仁武鄉八卦村信義巷3號
電話：+886 7 371-7237,7238 傳真：+886 7 371-9179
網址：www.hjfrp.com.tw 電子信箱：sales@hjfrp.com.tw

工廠 廠址：814 高雄縣仁武鄉鳳仁路297號
電話：+886 7 371-9237,8698 傳真：+886 7 372-2236
電子信箱：services@hjfrp.com.tw